



TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE








RW-70 WAX VOOR POREUZE OPPERVLAKKEN

Gebruiken op	Verdunning en verbruik		
Terracotta 	Puur		
	~8 m ² /Kg		
Niet gepolijst natuursteen 			
Gebruiksaanwijzing			
Metselwerk 	Handmatige verwerking: O peen ondergrond welke perfect schoon en droog is, pas dit product toe mete en katoenen doek in een cirkelvormige roterende beweging. Laat het product 2 uur drogen om het daarna op te poetsen mete en doek.		
Tufsteen 	Rubilim toepassing: O peen ondergrond welke perfect schoon en droog is, pas het product toe mete en zeer zachte wool pad (referentie 60958 voor het model 40N en referentie 60978 voor het model 50N en 50ND. Laat het product 1 uur drogen, om het daarna op te poetsen mete en natuurlijke vezel borstel (referentie 60959 voor model 40N en 40ND en referentie 60979 voor model 50N en 50ND. Indien nodig, herhaal het proces na 8 uur.		
Beton 	Handmatige verwerking: O peen ondergrond welke perfect schoon en droog is, pas dit product toe mete en katoenen doek in een cirkelvormige roterende beweging. Laat het product 2 uur drogen om het daarna op te poetsen mete en doek.		
	<div style="display: flex; align-items: center;">     </div> <p> Soort product: solvent gebaseerde wax pH: ----- Dichtheid: 0,807 Kg/L </p>		

Voorzorgsmaatregelen

Alvorens toe te passen, moet de ondergrond schoon, drog en vochtvrij zijn. Wanneer dit product Word gebruikt o peen pas voltooide ondergrond. Voor gebruik altijd een test uitvoeren o peen Klein stuk oppervlak.



1L  Ref. 22945					
 6 eenheden	 2 eenheden	 12 eenheden	 6 eenheden	 4 eenheden	 2 eenheden