








# F I C H A T É C N I C A









## RC-11 QUITACEMENTOS COMPATIBLE METALES

| Materiales  |   | Tipos de manchas, dilución y rendimiento                                      |  |
|---|---|---|--|
| Porcelanato<br>        | Cemento, mortero, cemento cola  |   |  |
|   | Puro  |   |  |
| Cerámica esmaltada<br> | ~2 m <sup>2</sup> /L  |   |  |
| <b>Modo de empleo</b>   |   |   |  |
| Cerámica rústica<br>   | Aplicar el producto sobre la mancha de cemento. Dejar actuar 10 minutos (3-5 minutos si se trabaja directamente sobre una superficie metálica). Frotar enérgicamente con el cepillo o el estropajo. Aclarar con agua abundante mientras se continúa frotando. Secar mediante paño de algodón. Repetir la misma operación dejando actuar el producto otros 10 minutos (3-5 minutos para metales solo si quedan restos de cemento). |   |  |
| Tierra cocida<br>      |   |   |  |
| Ladrillo<br>          |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | <b>Tipo de producto:</b> ácido<br><b>pH:</b> 1<br><b>Densidad:</b> 1,066 Kg/L |  |

**Precauciones**

No aplicar sobre superficies sensibles a los ácidos (mármol, terrazo, mosaico hidráulico y en general piedra natural pulida). No aplicar sobre gres mal vitrificado. Puede decolorar juntas de colores. Respetar los tiempos de aplicación si se trabaja directamente sobre metales. Tener en cuenta que la alcalinidad del cemento puede haber dañado previamente a los mismos. Mucha precaución con los acabados superficiales (cincados, cromados, fosfatados, etc.) ya que pueden verse afectados. Efectuar siempre una pequeña prueba antes de la aplicación



|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L<br><br>Ref. 23939 | 5L<br><br>Ref. 22951 |   |   |   |   |
|                      |                      |  |  |  |  |
| 6 unidades  | 2 unidades  | 12 unidades   | 6 unidades  | 4 unidades  | 2 unidades  |